Sonnenschein A500 / A512/6,5S

ENDÜSTRİYEL AKÜLER / SABİT TESİS

Sonnenschein A500 Serisinin aküleri, birçok farklı uygulama için yüksek kapasite sunar. Bu seri, dünya çapında birçok tesiste yirmi yıla aşkın bir süredir başarıyla kullanılmaktadır. A500 akülerinin başarısı, her türlü güç gereksinimine çözüm sağlayabilmek için geniş bir ürün yelpazesi bulunan üstün dryfit teknolojisinden gelmektedir.

Parça Numarası: NGA51206D5HS0SA



UYGULAMALAR



ÖZELLİKLER

- Uzun ömürle birlikte yüksek enerji depolama kapasitesi
- Yükseltilmiş enerji yoğunluğu için tasarlanmış yüksek kaliteli kurşun kalsiyum alaşımlı kalın çelik plaka levhaları
- Elektroliz rekombinasyonu nedeniyle çok düşük gaz salınımı
- EUROBAT 2015 sınıflandırmasına göre: "10-12 yıl ömür beklentisi."
- Dahili deşarj oranı çok düşük olması nedeniyle şarj olmadan 20°C'de 2 yıla kadar raf ömrü.
- Üst düzey döngü ömrü
- IEC 60896-21/-22'ye uygun olarak hazırlanmıştır
- UL Sertifikası (Underwriter Labaratuvarı tarafından onaylı.)
- Demiryolu, kara, deniz ve hava taşımacılığı için herhangi bir kısıtlama yoktur. (IATA, DGR, madde A67)
- Avrupa'da ISO 9001 sertifikalı üretim tesislerimizde üretilmektedir.



Tasarım Ömrü 10 - 12 yıl Uzun Ömürlü



Blok akü



Grid Izgara plaka



Geri Dönüştürülebilir



VRLA Vana Ayarlı kurşun asit aküler



Derin deşarja karşı dayanıklılık



Bakım gerektirmeyen



EXIDE İLE GERİ DÖNÜŞÜM

Exide Teknolojisi daha iyi bir çevreye olan bağlılığından dolayı gurur duymaktadır. Kurşun asitli akülerin üretimi, dağıtımı ve geri dönüşümü için entegre bir yaklaşım, tüm ürünleri için güvenli ve sorumlu bir yaşam döngüsü sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.



BAS AKÜMÜLATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER VE VERİLER

Nominal voltaj	12 V
Float sarjı	2,3 V/C @ 20 °C
Kapasite	CP 10min 1,6V/C 20°C 184W/Bloc CC 10h 1,8V/C 20°C 6,3Ah
Kısa devre akımı	131 A (IEC60896-21/22)
İç direnç	95 mΩ (IEC60896-21/22)

Kutupbaşı	S-4.8
Kutu	ABS
Sıcaklık Aralığı	-40°C to 55°C
Ölçüler (l x b/w x h)	65,5 x 152 x 98,4 mm
Ağırlık	2,6 kg
Üretim yeri	Castanheira, Portugal

SABİT GÜÇ DEŞARJI

W @ 20 °C	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	90 min
1,850 V/C	240	200	146	120	102	76	56	46	32
1,800 V/C	256	224	160	126	108	80	60	48	34
1,750 V/C	276	242	172	132	114	84	60	48	34
1,700 V/C	300	252	176	136	116	84	62	48	34
1,650 V/C	320	258	180	138	118	86	62	50	36
1,600 V/C	336	264	184	140	118	86	62	50	36

SABİT AKIM DEŞARJI

A @ 20 °C	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
1,850 V/C	17	12	10	8,1	6,1	3,6	2,1	1,5	1,1	0,73	0,61
1,800 V/C	19	13	11	8,8	6,5	3,8	2,2	1,6	1,1	0,75	0,63
1,750 V/C	20	14	11	9,2	6,8	3,9	2,3	1,6	1,1	0,76	0,63
1,700 V/C	21	15	12	9,5	6,9	3,9	2,3	1,6	1,1	0,76	0,63
1,650 V/C	23	15	12	9,6	7	4	2,3	1,6	1,1	0,76	0,63
1,600 V/C	24	16	12	9,7	7	4	2,3	1,6	1,1	0,76	0,63

Teknik Çizimler



Float voltajı vs Sıcaklık

